



# ECOPAC



1000 g +  
500 g +  
200-500 g

Pot life a 20-25°C  
> 2 ore



14-16" CF4  
a 20°C



Ø 1,6 – 1,8 mm  
N° mani: 1  
Pressione: 3/4 bar



Ad aria a 25°C  
Fuori tatto: 90 minuti  
Completa: 7 giorni

Idoneo per essiccazione in  
forno a stadi (max. 50°C)

## DESCRIZIONE

Finitura poliuretanica opaca per manufatti in legno laccati.

## UTILIZZO SPECIFICO

Mobili in generale. Consigliato anche per mobile montato, mobile in stile, sedie e torniti.

## CARATTERISTICHE PECULIARI

- Buona verticalità
- Ottimo riempimento
- Ottima durezza superficiale
- Buona resistenza agli agenti chimici
- Buona distensione

## PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Applicazione su manufatti in legno opportunamente preparati con fondi PU, acrilici, poliesteri ed UV. Si consiglia levigatura del fondo con carte fino a P400.

## APPLICAZIONE

- Spruzzo pneumatico in bassa pressione, airless ed airmix.

### Preparazione della miscela:

ECOPAC

I2135 FP040 CATALIZZATORE (standard) o

I2181 FP050 CATALIZZATORE (rapido)

I0815 M240 CATALIZZATORE (standard) \* o

I1572 M250 CATALIZZATORE (rapido) \*

I0391 DILUENTE 214 (standard) o

I4262 DILUENTE 277 (lento) o

I0380 DILUENTE OPALAYD (rapido)

**a peso e a volume**

1000 parti

500 parti

200-500 parti

**\* non ingiallenti, da utilizzare per i laccati chiari**

Pot life a 20°C: oltre 2 ore a 20-25°C

Viscosità di applicazione a 20°C: 14-16" CF4 per spruzzo

Ø ugello applicazione pneumatica: 1,6 – 1,8 mm

Pressione applicazione pneumatica: 3,0-4,0 bar

N° mani: 1

Quantità prodotto applicato: 120-160 g/m<sup>2</sup>

Opacità : 20 ± 2 gloss => Satin Matt  
40 ± 2 gloss => Semi Gloss  
60 ± 2 gloss => Glossy

V.O.C.: fare riferimento alla relativa scheda di sicurezza

---

## **ESSICCAZIONE**

### **Ad aria a 25°C e U.R.< 65%:**

Fuori polvere: 45 min.  
Fuori tatto: 90 min.  
Accatastabile: 12 ore  
Essiccazione completa : 7 giorni

### **A forno:**

Idoneo per essiccazione in forno a stadi con temperature da 20°C a 50°C

---

## **CICLO DI VERNICIATURA SUGGERITO**

Supporti in varie essenze  
Carteggiatura con carta P100-P150-P180  
Applicazione del fondo  
Carteggiatura con carta P280-P320-P400  
Applicazione finitura ECOPAC

## **SCHEDA TECNICA N° W100-I**

**REV. 05/2015**

Le presenti notizie sono frutto di prove scrupolosamente controllate ed esprimono le ns.migliori e più aggiornate conoscenze. Peraltro queste notizie vengono divulgate unicamente come informazione e non possono impegnare la responsabilità della ns. Azienda nè fornire appiglio per contestazioni di qualsiasi genere che possano comunque essere collegate con l'impiego dei prodotti descritti. Ciò anche in considerazione del fatto che le condizioni d'impiego sfuggono al ns.controllo.