



SERIE PS 87




100 g +
0- 500 g



14-16'' CF2 spruzzo
a 20°C



Ø 1,2 - 1,6 mm
N° mani: 1
Pressione: 3/4 bar



Ad aria a 20-25°C
Fuori tatto: 60 sec
Completa: 10 min.

DESCRIZIONE

Tinte bi-solubili trasparenti concentrate.

UTILIZZO SPECIFICO

Tinte di impiego universale da applicare direttamente su legno opportunamente carteggiato.

CARATTERISTICHE PECULIARI

- Diluibili sia con acqua che con solvente
- Ottimo potere colorante
- Elevata brillantezza della tinta
- Buona stabilità alla luce

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Applicazione su manufatti in legno opportunamente trattato e levigato.

APPLICAZIONE

- Spruzzo manuale
- Spruzzatrice automatica
- Rullo o straccio

Preparazione della miscela:

Conc. SERIE PS87
I0404 DILUENTE INCHIOSTRO o
I0388 THINNER 302 o
I2107 THINNER 320

a peso e a volume
100 parti
da 0 a 500 parti*

*la diluizione varia in funzione del potere coprente che si vuole ottenere

VEICOLI UTILIZZABILI

VST 022 BAGNANTE per massimo bagnamento del poro. Aggiungere il 10-15% di veicolo alla tinta desiderata.

PASTA UNIFORMANTE per effetto uniformante su essenze/lastre non omogenee. Aggiungere il 10-15% di veicolo alla tinta desiderata.

Viscosità di applicazione a 20°C: 14-16'' CF2 per spruzzo

Ø Ugello applicazione pneumatica: 1,2 - 1,6 mm

Pressione applicazione pneumatica: 3/4 bar

N° mani: 1

Quantità prodotto applicato: 20-40 g/m²
Resa teorica: 10 m²/l
V.O.C. Verificare MSDS secondo codice selezionato

ESSICCAZIONE

Ad aria a 20-25°C:

Essiccazione completa: da 10 a 15 min. in funzione del veicolo e del tipo di diluente usato
min. 2 ore in caso di diluizione con acqua

A forno:

Idoneo per essiccazione in forno I.R. o ad aria forzata con temperature da 20°C a 50°C.

CICLO DI VERNICIATURA SUGGERITO

Supporti in legno varie essenze
Carteggiatura supporto con carte P100-P150-P180
Applicazione tinta SERIE PS 87
Applicazione fondo
Carteggiatura del fondo con carte P320-P500
Applicazione finitura

NOTE

Tinte base disponibili:

I9461	PS87/00 BIANCO WHITE
I9583	PS87/00 HYDRO BIANCO WHITE
I9463	PS87/10 GIALLO ORO -GOLD YELLOW
I9462	PS87/16 GIALLO VIVO-VIVID YELLOW
I9464	PS87/25 ARANCIO - ORANGE
I9470	PS87/45 BRUNO - BROWN
I9469	PS87/47 ROSSO OSSIDO - RED OXIDE
I9465	PS87/48 ROSSO - RED
I9466	PS87/54 BORDEAUX
I9468	PS87/68 BLU - BLUE
I9467	PS87/72 VERDE - GREEN
I9471	PS87/81 NERO - BLACK

Per le tinte composte disponibili fare riferimento al **Catalogo Tinte** specifico (cod. **IAUS0038N1**). Le formule delle tinte composte sono gestibili anche via Lechler MAP.

Tutte le tinte base sono perfettamente miscibili fra loro per ottenere tutte le colorazioni desiderate e sono diluibili sia con acqua che con solvente. Fa eccezione la tinta base PS87/00 BIANCO WHITE che è diluibile solo con solvente e la tinta base PS87/00 HYDRO BIANCO WHITE che è diluibile solo con acqua. Va da sé che anche le tinte composte ottenute con l'utilizzo di queste tinte base saranno diluite con acqua o solvente.

SCHEDA TECNICA N° W1000-I REV. 10/2015

Le presenti notizie sono frutto di prove scrupolosamente controllate ed esprimono le ns.migliori e più aggiornate conoscenze. Peraltro queste notizie vengono divulgate unicamente come informazione e non possono impegnare la responsabilità della ns. Azienda nè fornire appiglio per contestazioni di qualsiasi genere che possano comunque essere collegate con l'impiego dei prodotti descritti. Ciò anche in considerazione del fatto che le condizioni d'impiego sfuggono al ns.controllo.