



SERIE PS 87



100 g +
0- 500 g



14-16'' CF2 spray
a 20°C



Ø 1,2 – 1,6 mm
N° demão: 1
Pressão: 3/4 bar



Ao ar a 20-25°C
Ao toque/manuseio: 60 seg.
Completa: 10 min.

DESCRIÇÃO

Tingidor bissolúvel transparente concentrado.

USO

Tintas de emprego universal para aplicação diretamente sobre madeira devidamente lixada.

CARACTERÍSTICAS

- Possível diluir com água ou com solvente
- Ótimo poder potere colorante
- Elevado brilho do tinta
- Boa resistência a luz

PREPARAÇÃO DO SUBSTRATO

Aplicação sobre artefatos de madeira devidamente tratados e lixados.

APLICAÇÃO

- Spray manual
- Robô

Preparação da mistura:

Conc. SERIE PS87
I0404 DILUENTE INCHIOSTRO ou
I0388 THINNER 302 ou
I2107 THINNER 320

*a diluição varia em função da cobertura que se deseja obter.

em peso e volume
100 partes
de 0 a 500 partes*

VEÍCULOS USADOS

VST 022 BAGNANTE para máximo umedecimento do poro. Adicionar 10-15% do veículo para a cor desejada.

MASSA UNIFORMIZANTE para uniformizar as placas não homogêneas. Adicionar 10-15% do veículo para a cor desejada.

Viscosidade de aplicação a 20°C: 14-16'' CF2 spray

Ø Bico aplicação pneumática: 1,2 – 1,6 mm

Pressão aplicação pneumática: 3/4 bar

N° demãos: 1

Quantidade produto aplicado: 20-40 g/m²

Rendimento teórico: 10 m²/l

V.O.C. Verificar FISPQ segundo código selecionado

SECAGEM

Ao ar a 20-25°C:

Secagem completa: de 10 a 15 min. em função in funzione del veicolo e do tipo de diluente usado
2 horas em caso de diluição com água

Ao forno:

Adequado para secagem em forno I.R. ou em área forçada com temperatura de 20°C a 50°C.

CICLO DE PINTURA SUGERIDO

Substrato em madeira de variadas espécies

Lixa substrato com lixa P100-P150-P180

Aplicação tinta SERIE PS 87

Aplicação fundo

Lixa do fundo com lixas P320-P500

Aplicação acabamento

NOTA

Pastas tingidoras disponíveis:

I9461	PS87/00 BIANCO WHITE
I9583	PS87/00 HYDRO BIANCO WHITE
I9463	PS87/10 GIALLO ORO -GOLD YELLOW
I9462	PS87/16 GIALLO VIVO-VIVID YELLOW
I9464	PS87/25 ARANCIO - ORANGE
I9470	PS87/45 BRUNO - BROWN
I9469	PS87/47 ROSSO OSSIDO - RED OXIDE
I9465	PS87/48 ROSSO - RED
I9466	PS87/54 BORDEAUX
I9468	PS87/68 BLU - BLUE
I9467	PS87/72 VERDE - GREEN
I9471	PS87/81 NERO - BLACK

Para conhecer as cores disponíveis consultar o **Catalogo de cores** específico (cod. **IAUS0038N1**). As fórmulas das cores são gerenciadas via Lechler MAP.

Todas as pastas tingidoras são perfeitamente miscíveis para elaborar toda coloração desejada e são diluídas com água e solvente. As exceções são a pasta tingidora PS87/00 BIANCO WHITE que é diluída somente com solvente e a pasta tingidora PS87/00 HYDRO BIANCO WHITE que é diluída somente com água. Desta maneira observar também que as cores obtidas com utilização destas pastas tingidoras serão diluídas com água ou solvente.

FICHA TÉCNICA N° W1000-BR REV. 10/2015

Os presentes dados são frutos de testes escrupulosamente controlados e contêm os nossos maiores e mais atualizados conhecimentos. Estes dados servem unicamente como informação e não podem representar obrigações de responsabilidades da nossa empresa, nem ser um pretexto para reclamações que possam ser relacionados à utilização dos produtos descritos. Deve-se levar em consideração também o fato que as condições de utilização fogem de nosso controle.