



ACRYLACK EFFECT



1000 g +
50 o 200 g +
500-800 g

Pot life a 20-25°C
> 2 ore



14-16" CF4 per spruzzo
a 20°C



Ø 1,3- 1,6 mm
N° mani: 1
Pressione: 3/4 bar



Ad aria a 25°C
Fuori tatto: 2 ore
Completa : 7 giorni

Possibile essiccazione in
forno a stadi

DESCRIZIONE

Finitura acrilica per laccati e sottosmalti ad effetto metallizzato o micaceo, mono (opachi) o doppio strato (opachi e lucidi).

UTILIZZO SPECIFICO

Idoneo per finiture laccate non ingiallenti su pannelli e componenti di mobili. Indicato per poro aperto e per poro chiuso.

CARATTERISTICHE PECULIARI

- Buona verticalità
- Ottima distensione
- Ottima durezza superficiale
- Ottima resistenza agli agenti chimici
- Utilizzabile come sottosmalto da sovrapplicare con trasparenti
- Rapida essiccazione

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Applicazione su manufatti in legno opportunamente preparati con fondi PU, acrilici, poliestere ed UV. Si consiglia levigatura del fondo con carte fino a P400/P600.

APPLICAZIONE

- Spruzzo pneumatico in bassa pressione

Preparazione della miscela per ciclo monostrato:

ACRYLACK EFFECT
I3141 ACRYL 20 CAT.
I3580 DILUENTE 231 o
I0391 DILUENTE 214

a peso e a volume

1000 parti
200 parti
500-800 parti

Preparazione della miscela per ciclo doppio strato:

ACRYLACK EFFECT
I3141 ACRYL 20 CAT.
I3580 DILUENTE 231 o
I0391 DILUENTE 214

a peso e a volume

1000 parti
50 parti
500-800 parti

Pot life a 20°C: oltre 2 ore a 20-25°C

Viscosità di applicazione a 20°C: 14-16" CF4 per spruzzo

Ø Ugello applicazione pneumatica: 1,3 – 1,6 mm
Pressione applicazione pneumatica: 3,0-4,0 bar
N° mani: 2/3
Quantità prodotto applicato: 50-60 µ per mano
Disponibile in due Opacità:
10 ± 2 gloss => Semi Matt
40 ± 5 gloss => Semi Gloss
V.O.C.: fare riferimento alla relativa scheda di sicurezza

ESSICCAZIONE

Ad aria a 25°C e U.R.< 65%:

Fuori polvere: 30 min.
Fuori tatto: 2 ore
Accatastabile: 8 ore
Essiccazione completa: 7 giorni

A Forno

Idoneo per essiccazione in forno a stadi con temperature da 20°C a 50°C

CICLO DI VERNICIATURA SUGGERITO MONOSTRATO poro aperto e/o chiuso

Supporti in legno varie essenze
Carteggiatura supporto con carte P100-P150-P180
Applicazione fondi bicomponenti
Carteggiatura del fondo con carte P280-P320-P400-P600
Applicazione prodotto ACRYLACK EFFECT (10/40 gloss)

CICLO DI VERNICIATURA SUGGERITO DOPPIO STRATO poro aperto e/o chiuso

Supporti in legno varie essenze
Carteggiatura supporto con carte P100-P150-P180
Applicazione fondi bicomponenti
Carteggiatura del fondo con carte P280-P320-P400-P600
Applicazione prodotto ACRYLACK EFFECT
Dopo 2 ore minimo ed entro 48 ore applicazione finitura lucida o opaca base acrilica
ACRYLUX AY101 LUCIDO
ACRYLACK AY126
ACRYLACK PLUS AY 330
ACRYLACK AY88
DUOLACK UV 600 TIX

SCHEDA TECNICA N° W401-I
REV. 03/2018

Le presenti notizie sono frutto di prove scrupolosamente controllate ed esprimono le ns.migliori e più aggiornate conoscenze. Peraltro queste notizie vengono divulgate unicamente come informazione e non possono impegnare la responsabilità della ns. Azienda nè fornire appiglio per contestazioni di qualsiasi genere che possano comunque essere collegate con l'impiego dei prodotti descritti. Ciò anche in considerazione del fatto che le condizioni d'impiego sfuggono al ns.controllo.