

SERIE PS20/GLAZE



1000 g +
0-500 g



14-16" CF2 spruzzo
a 20°C



Ø 1,2 – 1,6 mm
N° mani: 1
Pressione: 3/4 bar



Ad aria a 20°-25°C
Essiccazione completa:
PS20 4-6 ore
PS20 HYDRO 8-12 ore

DESCRIZIONE

Tinte semi-coprenti concentrate per ottenere la massima omogeneità in presenza di legni di diversa natura e per ottenere ottimi effetti anticati.

UTILIZZO SPECIFICO

Tinte di impiego universale da applicare direttamente su legno opportunamente carteggiato e/o spazzolato.

CARATTERISTICHE PECULIARI

- Diluibili con solvente o acqua
- Ottimo potere colorante
- Ottima resistenza alla luce
- Elevata brillantezza della tinta
- Effetto coprente
- Disponibili nella versione a solvente o acqua

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Applicazione su manufatti in legno opportunamente trattato e levigato.

APPLICAZIONE

- Spruzzo manuale/stracciatura
- Spruzzatrice automatica/stracciatura

Preparazione della miscela tecnologia solventi

	a peso e a volume
TINTE BASE Serie PS20	200 parti
I9588 VST 026 VEICOLO GLAZE	800 parti
I2107 THINNER 320	100/500 parti*

*la diluizione varia in funzione del potere coprente che si vuole ottenere

Preparazione della miscela tecnologia solventi

	a peso e a volume
TINTE COMPOSTE Serie PS20	1000 parti
I2107 THINNER 320	100/500 parti*

*la diluizione varia in funzione del potere coprente che si vuole ottenere

Preparazione della miscela tecnologia acqua

	a peso e a volume
TINTE BASE Serie PS20 HYDRO	100 parti
I9628 GP-AU 010 VEICOLO GLAZE	900 parti
I3301 GP-AU 037 DILUENTE	0/500 parti*

*la diluizione varia in funzione del potere coprente che si vuole ottenere

Preparazione della miscela tecnologia acqua

	a peso e a volume
TINTE COMPOSTE Serie PS20 HYDRO	1000 parti
I3301 GP-AU 037 DILUENTE	0/500 parti*

*la diluizione varia in funzione del potere coprente che si vuole ottenere

Viscosità di applicazione a 20°C: 14-16" CF2 per spruzzo
Ø Ugello applicazione pneumatica: 1,2 – 1,6 mm
Pressione applicazione pneumatica: 3/4 bar
N° mani: 1

ESSICCAZIONE

Ad aria a 20-25°C:
Essiccazione completa: PS20 da 4-6 ore in funzione del veicolo e del tipo di diluente usato
Essiccazione completa: PS20 HYDRO da 8-12 ore in funzione del veicolo e del tipo di diluente usato

A forno:
Idoneo per essiccazione in forno I.R. o ad aria forzata con temperature da 20°C a 50°C.

CICLO DI VERNICIATURA SUGGERITO

Supporti in legno varie essenze
Carteggiatura supporto con carte P100-P150-P180
Spazzolatura
Applicazione SERIE PS20/GLAZE
Stracciatura
Applicazione fondo
Carteggiatura del fondo con carte P320-P500
Applicazione finitura

SCHEDA TECNICA N° W1900-I
REV. 01/2016

Le presenti notizie sono frutto di prove scrupolosamente controllate ed esprimono le ns.migliori e più aggiornate conoscenze. Peraltro queste notizie vengono divulgate unicamente come informazione e non possono impegnare la responsabilità della ns. Azienda nè fornire appiglio per contestazioni di qualsiasi genere che possano comunque essere collegate con l'impiego dei prodotti descritti. Ciò anche in considerazione del fatto che le condizioni d'impiego sfuggono al ns.controllo.