





STEEL IVE



Pronto uso



14-16" CF4
a 20°C



Ø 0.8-1.2 mm
Nº demãos: 2/3
Pressão: 3/4 ATM



Ao ar a 20°C
Completa: 15 min.

DESCRIÇÃO

Base fosca efeito aço/cromado e aço anodizado monocomponente para sistemas dupla camada.

USO

Para reproduzir o efeito visual do aço anodizado ou cromado sobre artefatos de madeira para proteger com acabamentos transparentes serie ACRYLACK linha IVE.

CARACTERÍSTICAS

- Efeito aço e aço efeito anodizado
- Ótimo poder de cobertura
- Ótima resistência à luz
- Rápida secagem
- Fácil aplicação

PREPARAÇÃO DO SUBSTRATO

Aplicação sobre artefatos em MDF devidamente tratados com fundo da linha IVE.

APLICAÇÃO

Spray manual

PRODUTO PRONTO USO.

TAMBÉM MEXER BEM COM UMA ESPÁTULA ANTES DE USAR PARA ASSEGURAR A COMPLETA DISPERSÃO DO SEDIMENTO.

Viscosidade de aplicação a 20°C: 14-16" CF4 para spray

Ø Bico aplicação pneumática: 0.8 – 1,2 mm

Pressão aplicação pneumática: 3/4 atm

Nº demãos: 2/3

Quantidade produto aplicado: 15-30 g/m²

Rendimento teórico: 11 m² para 1 kg a 4 µ

9,5 m² para 1 l a 4 µ

V.O.C. Verificar FISPQ segundo código selecionado

SECAGEM

Ao ar a 20-25°C:

Secagem completa: de 20 a 30 min. em função da temperatura

CICLO DE PINTURA SUGERIDO

Ver ficha de ciclo n° WCV002.

OBSERVAÇÕES

O produto STEEL IVE pode ser tingido conforme solicitação para obter diferentes tonalidades cromáticas utilizando as tintas bases do sistema LWE Effect até um máximo 10%.

FICHA TÉCNICA N° W5301-BR
REV. 03/2018

Toda a informação aqui contida é resultado de testes rigorosamente controlados e expressa nosso melhor e mais atualizado conhecimento. Esses dados são fornecidos somente como informação sendo que a empresa não pode ser responsabilizada por resultados diferentes. Além do mais, não pode ser usada como contestação relacionado ao uso do produto descrito, uma vez que as condições de uso não estão sob nosso controle.