





Технический паспорт № W100-RU

ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ ВЕРХНИЕ ПОКРЫТИЯ

ЕСОРАС



1000 г +
500 г +
200-500 г



14-16 сек FC4
при 20°C:



Ø 1,6 - 1,8 мм
Кол-во слоев: 1
Давление: 3/4 Бар



Воздушная сушка при 25°C:
Монтажная прочность: 90
минут
Полное высыхание: 7 дней

Жизнеспособность
смеси при 20-25°C
>2 ч

Допускается сушка в камере
(макс. 50°C)

ОПИСАНИЕ

Полиуретановое матовое финишное покрытие для деревянных изделий.

ПРИМЕНЕНИЕ

Окрашивание мебели в целом. Также рекомендуется для предварительно собранной мебели, репродуцированной мебели, стульев и обточенных изделий.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Хорошая устойчивость на вертикальных поверхностях
- Отличное наполнение
- Отличная твердость поверхности
- Хорошая химическая стойкость
- Хорошая растекаемость

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Наносить на деревянные изделия, обработанные должным образом полиуретановыми, акриловыми, полиэфирными и УФ базовыми покрытиями. Отшлифовать базовое покрытие абразивной бумагой зернистостью до P400.

НАНЕСЕНИЕ

- Распылением под низким давлением, безвоздушным пистолетом или пистолетом airmix.

Соотношение смешивания:

ЕСОРАС

I2135 FP040 CATALIZZATORE (стандартный отвердитель) или

I2181 FP050 CATALIZZATORE (быстрый отвердитель)

I0815 M240 CATALIZZATORE (стандартный отвердитель) * или

I1572 M250 CATALIZZATORE (быстрый отвердитель) *

I0391 DILUENTE 214 (стандартный разбавитель) или

I4262 DILUENTE 277 (медленный разбавитель) или

I0380 DILUENTE OPALAYD (быстрый разбавитель)

по весу и объему

1000 частей

500 частей

200-500 частей

* не желтеет, используется для слегка лакированных изделий

Жизнеспособность при 20°C: более 2 часов при 20-25°C

Вязкость готового к распылению материала при 20°C: 14-16" FC4 распылением

Диаметр дюзы стандартного пистолета-распылителя: 1,6 – 1,8 мм

Давление распыла: 3,0-4,0 Бар

Кол-во слоев: 1
Количество наносимого материала: 120-160 г/м²
Глянец: 20 ± 2 => сатинированный матовый эффект
40 ± 2 => полуглянцевый эффект
60 ± 2 => глянцевый эффект

Л.О.В.: см. соответствующий Техпаспорт

СУШКА

Воздушная сушка при 25°C и отн.влажности < 65%:

"От пыли":	45 мин.
Монтажная прочность:	90 мин.
Штабелирование:	12 часов
Полное высыхание:	7 дней

Сушка в камере

Подходит для низкотемпературной сушки в камере в температурном диапазоне от 20°C до 50°C

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ПРОЦЕСС ОКРАШИВАНИЯ

Древесина различной породы
Отшлифовать абразивной бумагой P100-P150-P180
Нанести базовое покрытие
Отшлифовать абразивной бумагой P280-P320-P400
Нанести финишное покрытие ECOPEX

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ N° W100-RU

РЕД. 05/2015

Вся информация, представленная в данном техническом паспорте, полностью проверена в процессе производственных испытаний и основана на имеющихся у компании Lechler знаниях на момент издания. В связи с тем, что условия применения продукции не контролируются производителем, на информацию, содержащуюся в данном документе, не распространяется гарантия производителя. Поэтому именно пользователь несет ответственность за окончательный выбор нужной информации или материалов для использования, а также способ их применения. ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.