





Технический паспорт № W301-RU

АКРИЛОВЫЕ ВЕРХНИЕ ПОКРЫТИЯ


VETRIVE EFFECT



1000 г +
200 г +
500-800 г



14-16" FC4
распылением
при 20°C



Ø 1,3 - 1,6 мм
Кол-во слоев: 1
Давление: 3/4 Бар



Воздушная сушка при 25°C:
Монтажная прочность: 2 ч
Полное высыхание: 7 дней

Жизнеспособность
смеси при 20-25°C
>2 ч

Допускается
низкотемпературная сушка в
камере

ОПИСАНИЕ

Однослойное или двухслойное акриловое финишное покрытие с эффектом металла и железной слюды.

ПРИМЕНЕНИЕ

Матовое финишное покрытие с защитой от пожелтения для нанесения на СТЕКЛЯННЫЕ поверхности внутреннего применения.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Отличная растекаемость
- Отличная адгезия
- Отличная твердость поверхности
- Отличная химическая стойкость
- Может использоваться в качестве грунта и покрываться лаками
- Быстро сохнет

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Наносить на стеклянные изделия, подготовленные и очищенные должным образом.

НАНЕСЕНИЕ

- Распыление под низким давлением

Соотношение смешивания для однослойного и двухслойного процессов окрашивания:

VETRIVE EFFECT
I4793 CV010 CATALIZZATORE * (отвердитель)
I3580 231 DILUENTE или (разбавитель)
I0391 214 DILUENTE (разбавитель)

по весу и объему

1000 частей
200 частей
500-800 частей

* В соответствии с Европейским регламентом 2020/1149, который вносит поправки в Приложение XVII Регламента (ЕС) № 1907/2006 (REACH), мы сообщаем, что на отвердитель I4793 CV010 CATALIZZATORE распространяются ограничения, касающиеся промышленного и профессионального использования диизоцианатов. С 24 августа 2023 года промышленное или профессиональное использование разрешено только после прохождения соответствующего обучения.

IVE предлагает в качестве альтернативы, на которую не распространяется ограничение, отвердитель IV214 CV010-0.1 CATALIZZATORE.

Жизнеспособность при 20-25°C: более 2 часов
Вязкость готового к распылению материала при 20°C: 14-16 сек FC4
Ø дюзы: 1,3 – 1,6 мм
Давление распыла: 2,0-3,0 Бар
Кол-во слоев: 2
Первый слой до выдержки: 30 г/м²
Второй слой: 120 г/м²
Количество наносимого материала: 120-160 г/м²
Л.О.В.: см. соответствующий Техпаспорт

СУШКА

Воздушная сушка при 25°C и отн.влажности < 65%:

"От пыли":	30 мин.
Монтажная прочность:	2 часа
Штабелирование:	8 часов
Полное высыхание:	7 дней

Сушка в камере

Подходит для низкотемпературной сушки в камере в температурном диапазоне от 20°C до 50°C

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ОДНОСЛОЙНЫЙ ПРОЦЕСС ОКРАШИВАНИЯ

Стекланные поверхности (рекомендуется окрашивать стекло со стороны воздуха, а не со стороны поверхности банки, чтобы улучшить адгезию).
Нанести VETRIVE EFFECT.

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ДВУХСЛОЙНЫЙ ПРОЦЕСС ОКРАШИВАНИЯ

Стекланные поверхности (рекомендуется окрашивать стекло со стороны воздуха, а не со стороны поверхности банки, чтобы улучшить адгезию)
Нанести VETRIVE EFFECT
Через 2 часа минимум и в течение 48 часов
Нанести матовое финишное покрытие Acrylack белого или черного цвета, чтобы улучшить стойкость к химическим веществам, содержащимся в смоле и силиконах

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ N° W301-RU
РЕД. 04/2022

Вся информация, представленная в данном техническом паспорте, полностью проверена в процессе производственных испытаний и основана на имеющихся у компании Lechler знаниях на момент издания. В связи с тем, что условия применения продукции не контролируются производителем, на информацию, содержащуюся в данном документе, не распространяется гарантия производителя. Поэтому именно пользователь несет ответственность за окончательный выбор нужной информации или материалов для использования, а также способ их применения. **ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.**